

3M™



3M™

是TSLG耐落集团引进美国3M公司的产品，其预涂式化学胶系以特殊技术将环氧树脂包装在微胶囊内，将之涂布在螺牙上，在锁付时挤破微胶囊，发生化学反应，提供适用于常温与高温等级的防松防漏机能。

所以3M™产品在汽机车、机械五金、农机、电子、电机等工业上广泛被采用。




3M™ 的优点：

- 为环氧树脂，确保固着。
- 单微胶囊粒径特小，特别适用于小螺丝。
- 同时具有防松与防漏机能。
- 安定化学性佳。

3M™

产品编号		2353 / 2353Y	2510	2510N
颜色		蓝/黄	橘	乳白
用途		常温用	高温用	高温用
松动扭力* (kgf-cm)		> 112.2	> 112.2	> 112.2
松脱扭力* (kgf-cm)		> 40.8	> 40.8	> 40.8
使用环境温度 (°C)		-30°C ~ +116	-30°C ~ +149	-30°C ~ +149
完全固化时间		24小时	72小时	72小时
保存期限		一年，在4-38°C相对湿度60%之下，每次使用前检查		
符合规范	通用汽车 (GM)	GM-6175M	GM-6193M	GM-6193M
	福特汽车 (Ford)	ESA-M2G200-A	ESA-M2G200-A	ESA-M2G200-A
		ESS-M11P24-A2 WX-200	ESS-M11P24-A1	ESS-M11P24-A1
克莱斯勒汽车 (Chrysler)	PF-6616 MS-CC76	PF-6616 MS-CC76	PF-6616 MS-CC76	

註：*on M10 x 1.5 bolt



3M™ 系美国3M公司商标

TSLG® 耐落® 系台湾耐落公司注册商标

<http://www.tslg.com.cn>

TSLG 耐落

总公司／台湾桃园市32668杨梅区高狮路305号 TEL: 886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780
 高雄厂／台湾高雄市82942湖内区中山路二段2巷53弄9号 TEL: 886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999
 东莞厂／广东东莞市523757黄江镇板湖区聚富三街2号 TEL: 86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998
 昆山一厂／江苏昆山市215300经济技术开发区南浜路169号 TEL: 86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988
 昆山二厂／江苏昆山市215300开发区精密机械产业园云雀路129号 TEL: 86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888

ISO 9001/ ISO 14001/ TS16949