

3M™



3M™

是TSLG耐落集團引進美國3M公司的產品，其預塗式化學膠系以特殊技術將環氧樹脂包裝在微膠囊內，將之塗布在螺牙上，在鎖付時擠破微膠囊，發生化學反應，提供適用於常溫與高溫等級的防松防漏機能。

所以3M™產品在汽機車、機械五金、農機、電子、電機等工業上廣泛被採用。




3M™的優點：

- 為環氧樹脂，確保固著。
- 單微膠囊粒徑特小，特別適用於小螺絲。
- 同時具有防鬆與防漏機能。
- 安定化學性佳。

3M™

產品編號	2353 / 2353Y	2510	2510N	
顏色	藍 / 黃	橘	乳白	
用途	常溫用	高溫用	高溫用	
鬆動扭力* (kgf-cm)	> 112.2	> 112.2	> 112.2	
鬆脫扭力* (kgf-cm)	> 40.8	> 40.8	> 40.8	
使用環境溫度(°C)	-30°C ~ +116	-30°C ~ +149	-30°C ~ +149	
完全固化時間	24小時	72小時	72小時	
保存期限	一年，在4-38°C相對溼度60%之下，每次使用前檢查			
符合規範	通用汽車(GM)	GM-6175M	GM-6193M	GM-6193M
	福特汽車(Ford)	ESA-M2G200-A ESS-M11P24-A2 WX-200	ESA-M2G200-A ESS-M11P24-A1	ESA-M2G200-A ESS-M11P24-A1
	克萊斯勒汽車(Chrysler)	PF-6616 MS-CC76	PF-6616 MS-CC76	PF-6616 MS-CC76

註：*on M10 x 1.5 bolt



3M™ 係美國3M公司註冊商標

TSLG®耐落®係台灣耐落公司註冊商標

<http://www.tslg.com.tw>

TSLG耐落

總公司／台灣桃園市32668楊梅區高獅路305號 TEL：886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780

高雄廠／台灣高雄市82942湖內區中山路二段2巷53弄9號 TEL：886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999

東莞廠／廣東東莞市523757黃江鎮板湖區聚富三街2號 TEL：86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998

昆山一廠／江蘇昆山市215300經濟技術開發區南浜路169號 TEL：86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988

昆山二廠／江蘇昆山市215300開發區精密機械產業園云雀路129號 TEL：86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888

ISO 9001/ ISO 14001/ TS16949